

Документ качества

ООО «КЫЗЫЛ ТАШ»
с.Толбазы, Аургазинский р-н, РБ
ул. Строительная 2е,
т./347/ 280-40-80, 280-30-41

**Камень керамический рядовой,
размерами 250x120x140мм,
пластического формования
Пустотность 45%**

КМ-р 250x120x140/2,1НФ/100/1,0/50 ГОСТ 530-2012

Количество камня (на поддоне размером 1,0x1,0м) -	224 шт.
Вес поддона с изделиями -	1000 кг
Масса камня-	4,4 кг
Водопоглощение –	12,6 %
Марка по прочности – на сжатие	125
Морозостойкость –	50 циклов
Скорость начальной абсорбции воды -	1,9 кг(м ² х мин)
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов А эфф	152,74 Бк/кг
Группа по теплотехнической эффективности	Повышенной эффективности
Коэффициент по теплопроводности в кладке	0,21 Вт/м·°С

Заведующий лабораторией



Тарасова

А.С. Тарасова